


SWISSMDF LACK-LINE

Utilização

Painéis traseiros de móveis e fundos de gavetas



Classificação técnica

MDF 3mm - 5mm de acordo com a norma EN 622-5 para utilização na construção de mobiliário.

Especificações técnicas

Propriedades		Explicação	Unidade	Norma
Resistência à abrasão	1		Clase	EN 14323
IP WP	< 50 < 150		Revoluciones	EN 14323
Resistência ao riscamento	1.5		N	EN 14323
Resistência à fissuração	5	5- ningún daño 1- grietas	Nivel	EN 14323
Resistência ao vapor	4	5- ningún daño 1- ampollas / delaminación	Nivel	EN 14323
Correspondência de cores	4		Nivel	EN 14323
Resistência à coloração Grupo 1	5	5- ningún daño 1- ampollas / delaminación	Nivel	EN 14323
Resistência à coloração Grupo 2	4	5- ningún daño 1- ampollas / delaminación	Nivel	EN 14323
Resistência à mudança de cor	≥ 4		Nivel	EN 14323
Emissão de Formaldeído E1	≤ 1 ≤ 0.03		mg/(m ² h) ppm	EN 717-2 EN 717-1

Tolerancias

Espessura	±0.3	mm	EN 14323
Diferenças de espessuras dentro do quadro	≤ 0.6	mm	EN 14323
Comprimento, largura	± 5.0	mm	EN 14323
Danos nos bordos	≤ 10 ≤ 3	mm	EN 14323
Defectos superficiais (puntos)	≤ 2	mm ² /m ²	EN 14323
Defectos superficiais (comprimento)	≤ 20	mm/m	EN 14323

Dados ecológicos (SIA 493)

Energia renovável > 90 % | madeira 80-85 % | cola UF 8-10 % | madeira suíça de pinho proveniente de desbaste e restos de serração | não contém madeira velha | sem cloretos nem biocidas na madeira | Sin metales pesados en la decoración | possibilidade de reciclagem térmica.