

# SWISSMDF LACK-LINE

## Applicazione

Pannelli posteriori dei mobili e fondo dei cassetti



## Classe tecnica

MDF 3mm - 5mm secondo EN 622-5 per l'uso nella costruzione di mobili.

## Dati tecnici

Proprietà		Spiegazione	Unità	Norma
Resistenza all'abrasione	1		Classe	EN 14323
IP   WP	< 50   < 150		Giri	EN 14323
Resistenza al graffio	1.5		N	EN 14323
Resistenza alla fessurazione	5	5- nessuna fessurazione 1- fessurazioni superficiali	Grado	EN 14323
Resistenza al vapore acqueo	4	5- nessun danno 1- bolle/delamin	Grado	EN 14323
Corrispondenza colore / superficie	4		Grado	EN 14323
Resistenza alle macchie Gruppo 1	5	5- nessun danno 1- danni / bolle	Grado e	EN 14323
Resistenza alle macchie Gruppo 2	4	5- nessun danno 1- danni / bolle	Grado	EN 14323
Stabilità alla luce	≥ 4		Grado	EN 14323
Emissioni di formaldeide E1	≤ 1 ≤ 0.03		mg/(m <sup>2</sup> h) ppm	EN 717-2 EN 717-1

## Tolleranze

Spessore	±0.3	mm	EN 14323
Diff. spessore nel pannello	≤ 0.6	mm	EN 14323
Lunghezza, larghezza	± 5.0	mm	EN 14323
Rottura dei bordi	≤ 10   ≤ 3	mm	EN 14323
Difetti della superficie (punti)	≤ 2	mm <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	EN 14323
Difetti della superficie (difetti longitudinali)	≤ 20	mm/m	EN 14323

## Indicazioni sull'ecologia (SIA 493)

Energia rinnovabile > 90% | Legno 80-85 % | Colla UF 8-10 % | Legno svizzero di conifera da diradamento e scarti della segatura | Non contiene legno vecchio | Il legno non contiene cloruri né biocidi | Il rivestimento non contiene metalli pesanti | Recuperabile termicamente.