

SWISSMDF P213 SM GRUNDIERFOLIE

✓ CARB II / TSCA Title VI ✓ E1-D2020 (ChemVerbotsV) ✓ E1

Anwendung

Die SWISSMDF P213 SM Grundierfolie lässt sich dank ihrer speziellen Imprägnierung und der dadurch entstandenen homogenen und offenen Oberfläche hervorragend lackieren. Geeignet für die Verwendung für nicht tragende Möbel-, Objekt- und Innenausbauten.



Technische Klasse

Im Trockenverfahren hergestellte Faserplatte mittlerer Dichte (Typ MDF, EN 622-5) zur nicht tragenden Verwendung im Trockenbereich.

Technische Daten

Schichtdicke	0.1	mm	
--------------	-----	----	--

Abhängig von der gewählten Lackierung und Kantenversiegelung.

Toleranzen

Dicke	± 0.3	mm	EN 324-1
Verzug	≤ 2	mm/m	EN 14323

Angaben zur Ökologie (SIA 493)

Erneuerbare Energie > 90 % | Holz 80-85 % | UF-Leim 9-13 % | Emulsion < 1 % | Schweizer Nadelholz aus Durchforstung und Sägeresthölzer | enthält kein Altholz | keine Chloride und keine Biozide im Holz | thermisch verwertbar.